



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:  
(81)8865-8160  
(81)8865-8161  
FAX:  
(81)8865-8162

[www.rugo.com.mx](http://www.rugo.com.mx)  
E:mail: [rugo@rugo.com](mailto:rugo@rugo.com)

FIG. 2



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE ( Cu )	81 %
ESTAÑO ( Sn )	3 %
PLOMO ( Pb )	7 %
ZINC ( Zn )	9 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	2
DESCRIPCIÓN	LLAVE CON ROSCA PARA MAGUERA PULIDA Y CROMADA
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	TOMA DE AGUA PARA INTERIOR
MEDIDA	½" (13mm)
CONEXIÓN	MACHO NPT
DISPOSITIVO SALIDA	SIN DISPOSITIVO
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
CIERRE	COMPRESIÓN
SELLO	DE METAL A NITRILO
MANERAL	CACAHUATE
MATERIAL DE MANERAL	METÁLICO
ACABADO	CROMO
TEMPERATURA	86°C - 195°F
PRESIÓN	142 lbs/pulg <sup>2</sup> - 10 kg/cm <sup>2</sup>