

	<p>AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE. COL. FUTURO NOGALAR SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L. MÉXICO. C.P. 66480</p>	<p>TEL: (81)8865-8160 FAX: (81)8865-8162</p>	<p>www.rugo.com.mx E:mail: rugo@rugo.com.mx</p>
---	---	--	--

FIG. 98-EE



**COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL LATÓN
TIPO 360 ASTM B16**

COBRE (Cu)	61.5 %
ZINC (Zn)	35.4 %
PLOMO (Pb)	3.1 %



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	98-EE
DESCRIPCIÓN	CARTUCHO DE COMPRESIÓN PARA LLAVE DE EMPOTRAR
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR FLUIDO
ENTRADA DE CARTUCHO	ESTRIADO ESTÁNDAR
MATERIAL DE ARBOL	LATÓN
ORING DE ARBOL	NITRILO
EMPAQUE DE CARTUCHO	NITRILO
MATERIAL DE BONETE	LATÓN
EMPAQUE DE BONETE	POLIETILENO
PORTA EMPAQUE	LATÓN
TORNILLO DE EMPAQUE	LATÓN
CIERRE	COMPRESIÓN
TEMPERATURA	80°C